

| Data           | Amostra          |                                | Características Físicas |                  |                            |                                       |                  |                                |       |       |      |          |  |
|----------------|------------------|--------------------------------|-------------------------|------------------|----------------------------|---------------------------------------|------------------|--------------------------------|-------|-------|------|----------|--|
|                | Peso (Kg)        |                                | Umidade %               | % sólidos        | Densidade do UMIDO (g/cm3) | Densidad e SECO (g/cm3)               |                  |                                |       |       |      |          |  |
|                | Úmido kg         | Seco kg                        |                         |                  |                            |                                       |                  |                                |       |       |      |          |  |
| 03/08/22       | 0,970            | 0,910                          | 6,19                    | 93,81            |                            |                                       |                  |                                |       |       |      |          |  |
| ANÁLISE GLOBAL |                  |                                |                         |                  |                            |                                       |                  |                                |       |       |      |          |  |
| FE             | SiO <sub>2</sub> | Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> | P                       | Mn               | PPC                        | AMOSTRA INOVA TESTE QUIMICA POR FAIXA |                  |                                |       |       |      |          |  |
| 51,55          | 12,54            | 7,17                           | 0,072                   | 0,560            | 5,30                       |                                       |                  |                                |       |       |      |          |  |
|                | ..               | Massa Retida (g)               | % Retido Simples        | % Retido Acumul. | %Passante                  | Fe                                    | SiO <sub>2</sub> | Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> | P     | MN    | PPC  | FECHAMEN |  |
|                | 6,30             | 0                              | 0,00%                   | 0,00%            | 100,00%                    | 0,00                                  | 0,00             | 0                              | 0     | 0     | 0,00 | 0,00     |  |
|                | 2,000            | 494                            | 30,61%                  | 30,61%           | 69,39%                     | 56,42                                 | 8,62             | 5,16                           | 0,068 | 0,410 | 4,42 | 99,57    |  |
|                | 1,000            | 240                            | 14,87%                  | 45,48%           | 54,52%                     | 52,19                                 | 11,80            | 6,83                           | 0,072 | 0,620 | 5,40 | 99,63    |  |
|                | 0,150            | 310                            | 19,21%                  | 64,68%           | 35,32%                     | 47,43                                 | 18,02            | 7,33                           | 0,071 | 0,490 | 5,62 | 99,59    |  |
|                | <0,150           | 570                            | 35,32%                  | 100,00%          | 0,00%                      | 50,16                                 | 17,14            | 5,49                           | 0,071 | 0,330 | 4,60 | 99,55    |  |
| Total          | Total            | 1.614                          | 100,00%                 | 0,00%            | 100,00%                    |                                       |                  |                                |       |       |      |          |  |
|                |                  |                                |                         | MÉDIA            | PONDERADA                  | 51,85                                 | 13,91            | 5,94                           | 0,070 | 0,428 | 4,86 | 99,57    |  |